HYDRARD HVLP-ZF

Гидравлическое масло

Ключевые данные

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ISO VG 32 / 46

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- DIN 51524 часть 3 (HVLP)
- ISO 6743/4 HV

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические масла LEMARC HYDRARD HVLP-ZF произведены по безцинковой техологии. Предназначены для применения в системах, работающих при высоких давлениях и перепадах температур.

Продукты HYDRARD HVLP-ZF подходят обеспечивают бесперебойную работу даже сложных систем, включая сервоклапанные и системы с малыми зазорами.

Данные масла подходят для эксплуатации в гидравлических системах мобильного и промышленного оборудования, работающего в широком диапазоне температур: станки, автоматические линии, прессы, карьерная, сельскохозяйственная, лесозаготовительная, дорожно-строительная техника и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости обеспечивает стабильные вязкостные характеристики на широком температурном диапазоне;
- Безцинковый пакет присадок не образует отложений в системе, тем самым обеспечивает надежность и безопасность работы чувствительных элементов;
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства надежно защищают систему от износа и коррозии, что способствует продлению срока службы оборудования;
- Хорошая фильтруемость, антипенные свойства и гидролитическая устойчивость обеспечивают стабильную и высокопроизводительную работу гидравлической системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение	
Класс вязкости ISO VG	-	-	32	46
Плотность при 15°C	кг/м^3	ASTM D4052	847	850
Кинематическая вязкость при 40°C	мм^2/с	ASTM D445	32	46
Кинематическая вязкость при 100°C	мм^2/с	ASTM D445	6,8	8,9
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	170	170
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42	-40
Температура вспышки	°C	ASTM D92	230	235

** Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей техники перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя техники.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению

LEMARC

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте **www.lemarc.ru**