



## Sintec Professional 5W-30 C3 SN VW Масло моторное синтетическое

### PROFESSIONAL

Предназначено для легковых и малотоннажных автомобилей с современными высокофорсированными дизельными и бензиновыми двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.



НИЗКИЙ  
РАСХОД МАСЛА  
НА УГАР



ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
ВЫСОКОЙ  
ТЕРМООКСИДЛИТЕЛЬНОЙ  
СТАБИЛЬНОСТЬЮ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ  
ОТ ИЗНОСА В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСОБЕННО В  
ТЕРМОНАГРУЖЕННЫХ ЗОНАХ



ГАРАНТИРУЕТ ЛЕГКИЙ  
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
ТЕМПЕРАТУРАХ



ЭФФЕКТИВНО  
ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА  
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ  
ДВИГАТЕЛЯ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗОЛЬНОСТИ  
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ  
САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

### ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3; API SN; VW 504 00/507 00;  
MB 229.51; BMW Longlife-04;  
Porsche C30

### ФАСОВКА



### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКА                                        | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Класс вязкости                                        | SAE             | SAE 5W-30            |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D4052      | 0,8496               |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445       | 12,06                |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D445       | 70,68                |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D2270      | 169                  |
| Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с           | ASTM D5293      | 5880                 |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ASTM D2896      | 8,81                 |
| Испаряемость по NOACK, %                              | ASTM D5800      | 8,7                  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ASTM D92        | 242                  |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97        | минус 42             |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,  
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,  
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU