

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER TRANS GEAR GL-5 75W-90

Универсальное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, вырабатываемое на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок. Обеспечивает надёжную защиту всех элементов высоконагруженных трансмиссии с любыми типами зубчатых передач от износа в условиях высоких нагрузок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для узлов трансмиссии, работающих при высоких нагрузках (в осях, мостах и главных передачах, бортовых редукторах, раздаточных коробках) лакового и коммерческого транспорта (тягачи, автобусы), внедорожной техники европейских, американских и азиатских производителей. Подходит для коробок синхронизированных и несинхронизированных передач, червячных и гипоидных передач, которые применяются в автомобильной и промышленной технике, для которой требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные вязкостно-температурные характеристики, гарантирующие эффективную смазывающую способность, снижают вибрацию и шум в широком температурном диапазоне.
- Обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками и увеличенным сроком службы по сравнению с маслами на минеральной основе, позволяющие использовать масло при температурах до минус 40°C.
- Современные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки обеспечивают защиту деталей от негативного воздействия кислот и воды.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов трансмиссии.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значения |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 16,4     |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 171      |
| Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с            | ASTM D2983      | 99000    |
| Температура вспышки в тигле, °C                       | ASTM D 92       | 225      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D 97       | -44      |
| Испытание на коррозию меди                            | ASTM D 130      | 1a       |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900       | 855      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-90

API GL-5, MT-1

Mack GO-J, MAN 341 Type MB, 342 Type S1/S2, MB 235.1/235.6/235.8, Scania STO 1:0, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 02B/05A/07A/12N/16B/17B/19C/21A/21B, Ford WSD-M2C 200-C

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА



205л



20л



5л



1л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)



Тел: +7 (495) 137-55-21



[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б